



weberdry bloc

Υπερταχείας πήξης στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα
Άμεση σφράγιση διαρροών νερού



EN 1504-2

Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα. Συστήματα προστασίας επιφανειών σκυροδέματος.



ΥΨΗΛΗ
ΠΡΟΣΦΥΣΗ



ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ
ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Περιγραφή / Εφαρμογές

Το **weberdry bloc** είναι ένα υπερταχείας πήξης τσιμεντοειδές κονίαμα σχεδιασμένο για άμεση και αποτελεσματική σφράγιση διαρροών νερού σε κατασκευές σκυροδέματος ακόμη και υπό αρνητικές πιέσεις καθώς και για υπερταχείες αγκυρώσεις.

Το **weberdry bloc** είναι κατάλληλο για:

- Άμεση σφράγιση διαρροών νερού υπό πίεση σε δεξαμενές σκυροδέματος και πισίνες.
- Άμεση σφράγιση διαρροών σε υπόγειες κατασκευές, υπόγειες διαβάσεις, φρεάτια ανελκυστήρων και υπονόμους.
- Στεγανή σφράγιση ρωγμών, οπών καθώς και σφράγιση άκαμπτων αρμών μεταξύ τοίχων και δαπέδων.
- Χρησιμοποιείται και για γρήγορες επισκευαστικές εργασίες σε τοιχοποιία ή σκυρόδεμα πριν την εφαρμογή των επισκευαστικών κονιαμάτων **webertec**

Οδηγίες εφαρμογής

- Καθαρίστε το σημείο εφαρμογής από χαλαρά αποσπασμένα τμήματα.
- Διευρύνετε τα σημεία εισροής νερού κατά πλάτος και βάθος με καλέμι ώστε να βελτιωθεί η πρόσφυση.
- Λόγω του περιορισμένου χρόνου εργασιμότητας (20 sec) θα πρέπει να αναμειγνύεται μόνο η ποσότητα που μπορεί να εφαρμοστεί στον χρόνο αυτό.
- Για σφράγιση διαρροών υπό πίεση το μίγμα πλάθεται με τα χέρια, στο σχήμα του σημείου εφαρμογής και πιέζεται σταθερά μέχρι την πλήρη πήξη του.
- Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα από την επιφάνεια με σπάτουλα.

Πλεονεκτήματα

- Υπερταχεία πήξη
- Υψηλές μηχανικές αντοχές
- Μηδενική συρρίκνωση
- Στεγανό υπό αρνητική πίεση νερού
- Ισχυρή πρόσφυση
- Εύκολη εφαρμογή

Χαρακτηριστικά προϊόντος

Συσκευασία:	5 kg σακί
Εμφάνιση προϊόντος:	Σκούρα γκρι σκόνη
Αποθήκευση/ Διάρκεια προϊόντος:	Διατηρείται σε σφραγισμένη συσκευασία σε χώρους προστατευμένους από υγρασία για 12 μήνες
Απόδοση:	Σακί 5 kg: όγκος πλήρωσης 2.6L

Χαρακτηριστικά εφαρμογής*

Προσθήκη νερού:	30%
Θερμοκρασία εφαρμογής:	+5°C ÷ +35°C
Χρόνος εργασιμότητας:	20 sec
Τελικός χρόνος πήξης:	30 - 40 sec

* Οι χρόνοι αυτοί, υπολογισμένοι στους 23°C και σχετική υγρασία 50%, παρατείνονται σε χαμηλές θερμοκρασίες με υψηλή σχετική υγρασία και μειώνονται με την επίδραση της θερμότητας.

Τεχνικά χαρακτηριστικά*

Αντοχή σε θλίψη:	σε 28 ημέρες: > 40 N/mm ²
Αντοχή πρόσφυσης:	≥ 1 N/mm ²
Ογκομετρική πυκνότητα του σκληρυμένου προϊόντος:	2 kg/l

* Οι τιμές αυτές προέρχονται από εργαστηριακές δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και ενδέχεται να μεταβληθούν σημαντικά ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής

Συστάσεις

- Η θερμοκρασία κατά την εφαρμογή πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ +5°C και +35°C .
- Αναμινύεται το προϊόν μόνο με καθαρό νερό.
- Μην προσθέτετε τσιμέντο, αδρανή ή άλλα πρόσμικτα.
- Μην προσθέτετε νερό πάνω από την συνιστώμενη δοσολογία.
- Το κρύο νερό καθυστερεί την πήξη του μίγματος. Το ζεστό νερό προκαλεί άμεση πήξη του μίγματος και είναι αδύνατη η χρήση του.
- Μην προσθέτετε νερό όταν το μίγμα αρχίσει να πήζει.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

- Το προϊόν weberdry bloc περιέχει τσιμέντο το οποίο αντιδρά αλκαλικά με τον ιδρώτα και το νερό και κατατάσσεται ως ερεθιστικό.
- Φοράτε πάντοτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό για τα μάτια και το δέρμα (προστατευτικά ρούχα, γάντια και γυαλιά).
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αναζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή.
- Προϊόν για επαγγελματική χρήση.

Τεχνικές προδιαγραφές

Άμεση σφράγιση έναντι διαρροών νερού, σε κατασκευές από σκυρόδεμα. Το **weberdry bloc** της **Weber**, είναι ένα υπερταχείας πήξης στεγανωτικό τσιμεντοειδές κονίαμα, με εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα διατηρώντας τις στεγανωτικές του ιδιότητες ακόμη και σε συνεχή επαφή με το νερό, με χρόνο πήξης που δεν υπερβαίνει τα 30 - 40 δευτερόλεπτα.

Το προϊόν διαθέτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

Αντοχή σε θλίψη:	σε 28 ημέρες: > 40 N/mm ²
Όγκος σκληρυμένου προϊόντος:	2 kg/l

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milan Italy
sg-italia@saint-gobain.com | www.it.weber

Companies Register Milan no. 08312170155 • Economic and Administrative Index no.: Milan no. 1212939
Share Capital: Euro 77,305,082.40 fully paid up • Tax Code and VAT no.: 08312170155 Subject to the direction and coordination of Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.