

**Δύο συστατικών, υβριδικό, ταχείας πήξης, αυτοεπιπεδούμενο, επισκευαστικό κονίαμα για αποκαταστάσεις δαπέδων σε ψυκτικούς θαλάμους**

## Περιγραφή

Το Fricon Flooring της Coolkrete είναι δύο συστατικών, υβριδικό, ταχείας πήξης, αυτοεπιπεδούμενο, επισκευαστικό κονίαμα για αποκαταστάσεις δαπέδων σε θαλάμους ψύξης (σε λειτουργία). Η χημική του σύσταση βασίζεται στο φωσφορικό τσιμέντο μαγνησίου (Magnesium Phosphate Cement – MPC). Πρόκειται στην ουσία για ταχείας πήξης ανόργανο συνδετικό υλικό, βασισμένο στην αντίδραση οξειδίου του μαγνησίου με φωσφορικά άλατα. Χαρακτηρίζεται από υψηλή πρώιμη αντοχή και εξαιρετική πρόσφυση σε σκυρόδεμα και μεταλλικές επιφάνειες.

Το θερμοκρασιακό εύρος εφαρμογής του υλικού είναι -26 °C έως -5 °C

## Πλεονεκτήματα

- Κατατάσσεται στην κλάση CT-C40-F7-A7 σύμφωνα με το EN 13813
- Κατατάσσεται στην Κλάση A1 σύμφωνα με το EN 13501-1 (ανώτατη κλάση πυραντίδρασης)
- Έχει την ικανότητα εφαρμογής σε χαμηλές θερμοκρασίες (έως -26 °C)
- Δεν απαιτείται η χρήση ενισχυτικού πρόσφυσης (primer) για εφαρμογή σε υποστρώματα σκυροδέματος
- Δεν απαιτείται η εφαρμογή μέτρων για την ωρίμανση του υλικού
- Είναι ταχείας πήξης
- Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε υποστρώματα σκυροδέματος και μεταλλικές επιφάνειες
- Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε θλίψη, κάμψη και απότριψη
- Έχει εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε χημική προσβολή και κύκλους ψύξης-απόψυξης
- Η ειδική χημική σύσταση του υλικού πρακτικά εξαλείφει φαινόμενα συρρίκνωσης και ερπυσμού κατά την ωρίμανση/λειτουργία
- Είναι φιλικό στο χρήστη λόγω χαμηλών οσμών
- Φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας για εφαρμογή σε ψυκτικούς θαλάμους τροφίμων από την TÜV Produkt und Umwelt GmbH

<b>CE</b>	
<b>Coolkrete Zimmer und Ehrlich GbR</b> Friedrich-Engels-Str. 54 06895 Zahna/Elster	
<b>Fricon Flooring</b>	
<b>EN 13813: CT-C40-F7-A7</b>	
<b>EN 13813: Τσιμεντοειδές κονίαμα για βιομηχανικά δάπεδα υψηλής αντοχής</b>	
<b>DoP Number</b>	EN13813/04
<b>Αντοχή σε απότριψη – μέθοδος Bohme</b> Wear resistance – Bohme method	A7
<b>Αντοχή σε κάμψη</b> Flexural strength	F7
<b>Αντοχή σε θλίψη</b> Compressive strength	C40
<b>Πρόσφυση</b> Bond strength	NDP
<b>Αντίδραση σε φωτιά</b> Reaction to fire	Class: A1
<b>Υδατοδιαπερατότητα</b> Water permeability	NDP
<b>Διαπερατότητα υδρατμών</b> Water vapour permeability	NDP
<b>Ηχομόνωση</b> Sound insulation	NDP
<b>Ηχοαπορρόφηση</b> Sound absorption	NDP
<b>Θερμική αντίσταση</b> Thermal resistance	NDP
<b>Αντοχή σε χημική προσβολή</b> Water vapour permeability	NDP
<b>Επικίνδυνα συστατικά</b> Dangerous Substance	MA

# Fricon Flooring

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μέθοδος Ελέγχου	Πρότυπο	Επίδοση
Αντοχή σε θλίψη	ASTM C109	2 ώρες: 17,5-21 MPa
		24 ώρες: 23,5 MPa
		3 ημέρες: 28-42 MPa
		28 ημέρες: 49-65 MPa
		1 χρόνος: 91 MPa
Αντοχή σε κάμψη	ASTM C348	2 ώρες: 2,8 MPa
		24 ώρες: 3,8 MPa
		28 ημέρες: 5,6-7,0 MPa
Πρόσφυση	ASTM C882	Σκυρόδεμα: 2,8-6,3 MPa
		Χάλυβας: 3,6 MPa

## Οδηγία Εφαρμογής

### Προετοιμασία υποστρώματος

Το υπόστρωμα εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνό, καθαρό και χωρίς εύθρυπτα σωματίδια, τα οποία μπορεί να μειώσουν την πρόσφυση του υλικού. Ελαφριά υγρασία δεν αποτελεί πρόβλημα για την εφαρμογή. Εργασίες διάνοιξης πορώδους (φρεζάρισμα, αμμοβολή) δεν απαιτούνται. Η επιφάνεια της επισκευής διαμορφώνεται και οριοθετείται με κάθετες τομές. Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής του Fricon Flooring είναι 2 mm. Το δάπεδο σκυροδέματος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή θα πρέπει να έχει ελάχιστη εφελκυστική αντοχή πρόσφυσης  $\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$ .

### Ανάμιξη και χρόνος εργασιμότητας

Η ανάμιξη των δύο συστατικών του υλικού πραγματοποιείται σε κατάλληλης χωρητικότητας, καθαρό δοχείο με τη χρήση αργόστροφου, μηχανικού αναδευτήρα μέχρι την παραγωγή ενός ομοιογενούς, κρεμώδους υφής κονιάματος χωρίς συσσωματώματα. Η ανάμιξη συνιστάται να λαμβάνει χώρα στον χώρο που θα εφαρμοσθεί το υλικό (έτσι ώστε να βελτιστοποιηθεί ο χρόνος εργασιμότητάς του). Πριν την ανάμιξη των δύο συστατικών του υλικού, συνιστάται η αποθήκευση του συστατικού Α (σκόνη) και Β (ενεργοποιητής)

στο χώρο που θα πραγματοποιηθεί η επισκευή για 24 ώρες. Ο χρόνος εργασιμότητας του υλικού δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υλικό	Θερμοκρασία εφαρμογής	Χρόνος εργασιμότητας
Fricon Flooring	-5°C	10 λεπτά
	-10°C	12 λεπτά
	-15°C	15 λεπτά

### Εφαρμογή και χρόνος ωρίμανσης

Η εφαρμογή του υλικού πραγματοποιείται με το χέρι και χρήση κοινών εργαλείων εφαρμογής αυτοεπιπεδούμενων, επισκευαστικών κονιαμάτων (σπάτουλα, ρακλέτα). Το ελάχιστο πάχος εφαρμογής του υλικού είναι 2 mm. Η εφαρμογή του υλικού πρέπει να ολοκληρώνεται εντός του χρόνου εργασιμότητάς του και ο χρόνος ωρίμανσής του δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Υλικό	Θερμοκρασία εφαρμογής	Χρόνος ωρίμανσης
Fricon Flooring	+5°C	4 ώρες
	0°C	6 ώρες
	-5°C	18 ώρες

# Fricon Flooring

## Καθαρισμός εργαλείων

Αμέσως μετά τη χρήση του Fricon Flooring, τα νωπά υπολείμματα απομακρύνονται με τη χρήση νερού. Σκληρωμένο υλικό μπορεί να απομακρυνθεί μόνο μηχανικά.

## Συσκευασία – Απόδοση

Υλικό	Συσκευασία	Απόδοση
Fricon Flooring	23,8 kg (A+B)	10 lt/σετ

## Χρόνος ζωής - αποθήκευση

Ο χρόνος ζωής του υλικού είναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Ο παραπάνω χρόνος ζωής ισχύει για προϊόν αποθηκευμένο στην αρχική, σφραγισμένη συσκευασία, σε χώρο προστατευμένο από βροχή και ήλιο και σε θερμοκρασίες +5 °C έως +25 °C.

## Ασφάλεια και υγιεινή

Το Fricon Flooring περιέχει χημικά συστατικά, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ερεθισμό στα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα και το δέρμα. Πρέπει να αποφεύγεται η κατάποση και η επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Συνιστάται η χρήση ειδικών γαντιών και γυαλιών κατά την εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (SDS-Safety Data Sheet) του υλικού.